

**Prøverapport Antennelighet NS-EN 1021-2:2014**  
**Tennkilde: Tilsvarende fyrstikkflamme**

Oppdragsgiver <b>Sandella Fabrikken AS</b> <b>6230 SYKKYLVEN</b>		Produkt <b>Standard HR Polyurethane skum</b>	
Oppdragsgivers referanse <b>Hroar Pedersen</b>		R-nr. <b>R16249</b>	
Dato <b>30.01.2018</b>	Revisjon nr./Revidert dato <b>0/</b>	Dato mottatt prøveobjekt <b>29.01.2018</b>	Test fullført dato <b>30.01.2018</b>

Materialer som ble testet: HR Polyurethane skum

Bløtlegging av materialet ble ikke utført fordi: Test utført på kun skum

**Testresultat:(Ingen antennelse, antennelse ved gløding, antennelse ved flammning): Ingen antennelse**

Kriterier for antennelse	Tilsv. fyrstikk flamme			Kommentar
	1	2	3	
<b>Kriterier for ulming.</b> Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer ut til kantene (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	NEI	
Ved sluttundersøkelse, forekomst av aktiv ulming (3.1 e)	NEI	NEI	NEI	
<b>Kriterier for flammning.</b> Farlig økende forbrenning (3.2 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.2 b)	NEI	NEI	NEI	
Brann ut til kantene (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann gjennom hele tykkelsen (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann lengre enn 120 sek (3.2 d)	NEI	NEI	NEI	

**Avvik fra prøvestandardene:** Kontakt tid flamme 20 sekund

**Anmerkninger:**

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet

Prøvningsresultatene gjelder utelukkende for antenneligheten av materialkombinasjonene under bestemte prøvebetingelser, og kan ikke brukes for å vurdere alle potensielle brannfarer for stoppmaterialer som finnes. Prøvningsrapporten gjelder utelukkende de prøvede objekter.

Produktet er ikke godkjent etter Møbelfaktas krav	Produktet er godkjent etter Møbelfaktas krav
	<b>X</b>

Bård Vestre  
Daglig leder